

## Teplem smrštitelné teflonové trubice "WT260" odolné chemikáliím, do 260°C

- **Materiál:** modifikovaný Tetrafluoretylen (PTFE)
- **Provozní teplota:** -65°C až +260°C
- **Poměr smrštění:** 1,7:1
- **Min. teplota pro úplné smrštění:** 350°C
- **Barva:** čirá
- **Zvýšená odolnost:** kyseliny, zásady, chemikálie, oleje
- **Vyhovuje normám:** UL224 VW-1, SAE-AMS-DTL-23053/12
- **Velmi samozhášivé**

### Popis:

- WAPROTUBE® WT260 jsou teflonové samozhášivé teplem smrštitelné trubice odolné vysokým teplotám (260°C) a chemikáliím
- mají vynikající odolnost proti oděni nebo proříznutí
- mají výbornou odolnost proti chemikáliím
- mají vynikající izolační vlastnosti
- mají velmi nízký koeficient tření



### Použití:

Pro aplikace vyžadující odolnost proti vysokým teplotám, prodloužení a chemikáliím zejména v oblasti automobilového průmyslu, vojenství a kosmonautiky.



### Technická data:

Vlastnosti	Metoda testování	Typické hodnoty
Odolnost v tahu	ASTM D 2671	19 MPa
Prodloužení při přetržení	ASTM D 2671	200%
Teplotný šok	250°C, 4 hod.	Žádné praskliny
Náraz za studena (-65°C)	ASTM D 2671 Method C	Žádné praskliny
Hořlavost	UL224 VW-1	Samozhášivé podle VW-1
Pracovní odpor	IEC 60093	10 <sup>18</sup> Ω/cm
Dielektrická pevnost	ASTM D 2671	30 kV/mm
Ohnutí za studena	-45°C, 4 hod.	Žádné praskliny

### Teplem smrštitelné teflonové trubice "WT260" odolné chemikáliím, do 260°C

Katalog. číslo	Typ	Vnitřní průměr před smrštěním D (Nom.)* (mm)	Po smrštění (mm)		Množství v balení (m)
			Vnitřní průměr d (Max.)	Tloušťka stěny w (Nom.)*	
wpr11229	WT260-010	1,0	0,6	0,20	200 (cívka)
wpr11232	WT260-015	1,5	0,9	0,20	200 (cívka)
wpr11233	WT260-020	2,0	1,3	0,20	200 (cívka)
wpr11234	WT260-025	2,5	1,5	0,20	200 (cívka)
wpr11235	WT260-035	3,5	1,8	0,20	100 (cívka)
wpr11236	WT260-040	4,0	2,5	0,25	100 (cívka)
wpr11237	WT260-050	5,0	3,0	0,25	100 (cívka)
wpr11238	WT260-060	6,0	3,8	0,25	100 (cívka)
wpr11240	WT260-080	8,0	4,8	0,25	1
wpr11241	WT260-100	10,0	5,8	0,30	1
wpr11242	WT260-120	12,0	7,0	0,30	1
wpr11243	WT260-160	14,0	8,0	0,35	1

\*) Tolerance na požádání.

### Poznámka:

Tento výrobek se vyrábí převážně na zakázku. Pro bližší informace ohledně dodacích lhůt a minimálních objednávkových množství kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.