

Teplem smrštitelné středně elastické tenkostěnné trubice "WSTR2" odolné chemikáliím, do 135°C, 2:1

- Materiál: Polyolefin
- Provozní teplota: -55°C až +135°C
- Poměr smrštění: 2:1
- Min. teplota pro smrštění: 70°C
- Min. teplota pro úplné smrštění: 130°C
- Barva: černá
- Odolnost: běžné chemikálie a rozpouštědla
- Vyhovuje normám: UL 224 125°C VW-1 600V, SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 & 3, CSA, RoHS UL File No. E301999
- Certifikace: Samozhášivě
- Středně elastické

Popis:

- WAPROTUBE® WSTR2 jsou středně elastické tenkostěnné polyolefinové teplem smrštitelné trubice
- trubice jsou vyráběny speciální technologií, díky které mají výborné fyzikální, mechanické, chemické a elektrické vlastnosti
- vynikající odolnost proti prodření



Použití:

Převážně v oblastech vojenského, automobilového a kosmického průmyslu, ale i v jemné elektronice ke spolehlivé mechanické a elektrické ochraně a k ochraně spojů s kabelovými koncovkami, letovaných a lisovaných spojů a ke zpevnění ukončení nebo spojů.



Technická data:

Vlastnosti	Metoda testování	Typické hodnoty
Odolnost v tahu	ASTM D 2671	>12 MPa
Prodloužení při přetržení	ASTM D 2671	>400%
Změna délky po smrštění	UL 224	0 ± 7%
Excentricita	ASTM D 2671	<30%
Stárnutí za horka: Odolnost v tahu Prodloužení při přetržení	175°C 168 hod.	>11 Mpa >200%
Hořlavost	FMVSS 302	Vyhovuje
Napěťová pevnost	ASTM D 2671/AC 2500V, 1 min.	Žádný defekt
Pracovní odpor	ASTM D 2671	>10 ¹⁴ Ω/cm
Stabilita s mědí	UL 224	Vyhovuje
Koroze na mědi	UL 224	Žádná koroze

Teplem smrštitelné středně elastické tenkostěnné trubice "WSTR2" odolné chemikáliím, do 135°C, 2:1

Katalog. číslo	Typ	Velikost (Nom.) (")	Vnitřní průměr před smrštěním D (Nom.)* (mm)	Po smrštění (mm)		Množství na cívice (m)
				Vnitřní průměr d (Max.)	Tloušťka stěny w (Nom.)*	
wpr11012	WSTR2-012-00	3/64	1,2	0,6	0,40	200
wpr11013	WSTR2-016-00	1/16	1,6	0,8	0,40	200
wpr11014	WSTR2-024-00	3/32	2,4	1,2	0,50	200
wpr11015	WSTR2-032-00	1/8	3,2	1,6	0,50	200
wpr11016	WSTR2-048-00	3/16	4,8	2,4	0,50	200
wpr11017	WSTR2-064-00	1/4	6,4	3,2	0,60	100
wpr11018	WSTR2-095-00	3/8	9,5	4,8	0,60	100
wpr11019	WSTR2-127-00	1/2	12,7	6,4	0,60	50
wpr11020	WSTR2-190-00	3/4	19,1	9,5	0,70	50
wpr11021	WSTR2-254-00	1	25,4	12,7	0,90	50

*) Tolerance na požádání.

Poznámka:

Tento sortiment se vyrábí převážně na zakázku. Pro bližší informace ohledně dodacích lhůt a minimálních objednávkových množství kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.